

PINT. TRAFICO SCT INDECOLOR.

FICHA TECNICA

SCT INDECOLOR Desarrollada con resina de hule clorado /Alquílica, brinda una excelente adherencia a asfalto y concreto, muy buena resistencia a la abrasión al tránsito vehicular y peatonal.

USOS.

Utilizado en superficies de concreto, asfalto, carreteras, guarniciones y zonas urbanas

Brinda un acabado mate y se encuentra en colores blanco y amarillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS @25°C 50% HUMEDAD RELATIVA

Especificación.	Resultado.
Viscosidad brookfield	1800-3000
Sólidos en peso (%).	65-70
Densidad	Min1.4gr/ml
Secado al tacto	Max 10 minutos
Resistencia a la gasolina	PP

*Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

PRESENTACION:

- CUBETA: 19L.
- GALON: 4L.

VENTAJAS.

- Secado rápido
- Buen poder cubriente.
- Larga duración
- Fácil aplicación

RECOMENDACIONES DE USO

- No deje el envase abierto, ya que puede ocasionar evaporación de solvente y generación de natas.
- No aplicar cuando exista amenaza de lluvia, temperatura menor a 10°C y Humedad relativa mayo a 85%
- Su aplicación debe hacerse en lugares bien ventilados.
- No mezclar con otros productos.
- Aplíquese en superficies completamente secas.
- Mezclar perfectamente, ya que por el alto contenido de solidos la pintura podría presentar un ligero asentamiento de fácil incorporación.
- No exceder el % de dilución recomendado ya que puede presentar problemas de cubriente o tiempo de secado.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- La superficie deberá estar limpia de cualquier polvo, grasas u otros materiales extraños.
- Para superficies nuevas de concreto deberá dejarse curar por lo menos 15 días antes de aplicar.
- En superficies ya pintadas, si el recubriendo ya presenta desprendimiento, agrietas o ya polvo, quítela completamente.
- En caso de existir recubrimiento brillante o liso retirar con una pala plana y emparejar la superficie. (Para mejorar adherencia)

MODO DE APLICACION

- Mezclar perfectamente el producto antes de ser aplicado y durante su uso.
- La dilución máxima del 15% con Thinner estándar o Xileno.
- La aplicación puede realizarse de acuerdo al equipo de aplicación (Brocha, Rodillo, Pistola de aire o maquina pintarrayas)

PINT. TRAFICO SCT INDECOLOR.

FICHA TECNICA

- Tiempo entre mano y mano de 15 minutos.
- Para obtener mejor efecto reflejante puede utilizar microesfera de vidrio 0.7 a 1.2 kg por cada litro de pintura, estas deberán agregarse a manera uniforme al momento de su aplicación.
- Terminada la aplicación, lave inmediatamente con thinner estándar el equipo de aplicación.

RENDIMIENTO TEORICO

Rinde de 30-32 m. para líneas de 10 cm de ancho a 6 milésimas de espesor.

Espesor recomendado: 6-8 milésimas de espesor seco.

NOTA: El rendimiento puede variar considerablemente dependiendo el método de aplicación, la porosidad y rugosidad de la superficie en que sea aplicada.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Para mejor información revisar Hoja de seguridad del producto.
- Utilice equipo de protección personal recomendado en la HDS de este producto.
- No ingiera alimentos durante su aplicación.
- Manténgase lejos del alcance de los niños.
- Producto flamable, manténgase alejado de las flamas o chispas.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acudir de inmediato al médico.
-
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua y acudir al médico.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Envase cerrado entre 5°C y 35°C bajo techo, alejado de fuentes de calor.

- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de caja que contenga botes de 4L

ACOTACIONES DEL PRODUCTO

- No es recomendable aplicar este producto en superficies húmedas.
- No es recomendable aplicar en superficies ferrosas.
- En caso de que el producto presente algún problema evidente (contaminación, gelamiento, diferencia de color, etc.) es responsabilidad del cliente suspender la aplicación y comunicarse directamente con el representante de ventas que le atiende o en tal caso directamente con Indecolor S.A. de C.V.
- Los datos de esta ficha técnica son valores típicos del producto, por lo tanto; es una guía general del producto.
- El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los ya mencionados en esta ficha técnica es responsabilidades del comprador, aplicador o usuario.
- Indecolor S.A. de C.V. NO se hace responsable del mal manejo del producto.
- Este producto no se recomienda para condiciones severas de resistencia mecánica.
- INDECOLOR trabaja bajo un sistema de gestión de calidad auditado bajo la norma ISO 9001:2015 con número de registro Q151057S