

VINIPREMIUM VINIPREMIUM GOLD

FICHA TECNICA

GOLD. Es una pintura Vinil-Acrílica de acabado mate con durabilidad 7 años, cuenta con excelente poder cubriente, así como brochabilidad y rendimiento.

USOS

Recomendado para protección y decoración de muros interiores y exteriores de concreto, yeso, madera, tabique, mortero, etc...

ESPECIFICACIONES TECNICAS @25°C 50% HUMEDAD RELATIVA

Especificación.	Resultado.
Viscosidad Brookfield (cps)	8500-12500
Sólidos en peso (%).	58-63
pH	8-9
Densidad (g/ml)	1.22-1.30 g/ml
Ciclos de lavabilidad	+ 7000

Se cuenta con 3 bases para igualación en sistema tintométrico:

- PASTEL
- TINT
- DEEP
- ACCENT

PRESENTACIÓN

- TAMBOR: 200L
- CUBETA: 19L
- GALÓN: 4L
- LITRO: 1L

VENTAJAS

- Presenta una muy buena repelencia al agua Excelente adherencia.
- Es un producto ecológico formulado con materiales libres de plomo.
- Brinda una resistencia, durabilidad, elasticidad y flexibilidad.

- Aplicación fácil y sencilla

RECOMENDACIONES

- Conservar el producto en su recipiente original bien cerrado, en un lugar fresco, seco bajo techo.
- Mezclar antes de usarse hasta homogenizar.
- No mezclar con otros productos.
- Evite diluir en % mayor al recomendado.
- Verificar condiciones de sustrato a pintar (Humedad, fugas de agua o salitre).
- No usar en pisos, terrazas, escaleras.
- No es recomendable para lugares donde la humedad relativa sea mayor al 80% y la temperatura ambiente sea menor a 10°C..
- No utilizar sobre recubiertos brillantes sin preparación de superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie por recubrir deberá estar seca, libre de polvo, aceites, grasas, óxido, salitre o cualquier otro material que impida la adherencia.
- Para superficies nuevas de concreto deberá dejarse curar por lo menos 15 días antes de aplicar.
- Trate las superficies con salitre lavando el área afectada con una solución de ácido muriático al 2% en agua y deje secar.

MODO DE APLICACIÓN

- Antes de aplicar agítese perfectamente hasta obtener una mezcla completamente homogénea, teniendo un color uniforme y libre de asentamientos.
- Para superficies nuevas o si así lo requiere aplicar sellador VINIMAX INDECOLOR aplicarlo de acuerdo con la carta técnica.
- Diluir con AGUA LIMPIA hasta un 20% máx. dependiendo el método de aplicación.
- Proceda a aplicar con airless, brocha, rodillo o equipo de aspersión convencional.
- Deje secar de 20 a 30 minutos entre mano y mano.

FICHA TECNICA

- Terminada la aplicación, lave inmediatamente con agua limpia los equipos empleados.

RENDIMIENTO TEORICO

Rinde de 9-11 m²/L a 2 manos.

Espesor recomendado: 2-6 milésimas.

NOTA: El rendimiento puede variar considerablemente dependiendo el método de aplicación, la porosidad y rugosidad de la superficie en que sea aplicada.

Usarse antes de los 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Para mejor información revisar Hoja de seguridad del producto.
- Utilice equipo de protección personal recomendado en la HDS de este producto.
- No ingiera alimentos durante su aplicación.
- Manténgase lejos del alcance de los niños.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acudir de inmediato al médico.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua y acudir al médico.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Envase cerrado entre 5°C y 35°C bajo techo
- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de caja que contenga galones de 4L

ACOTACIONES DEL PRODUCTO

- En caso de que el producto presente algún problema evidente (contaminación, gelamiento, diferencia de color, etc.) es responsabilidad del cliente suspender la aplicación y comunicarse directamente con el representante de ventas que le atiende o en tal caso directamente con Indecolor S.A. de C.V.
- Los datos de esta ficha técnica son valores típicos del producto, por lo tanto; es una guía general del producto.
- El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los ya mencionados en esta ficha técnica es responsabilidades del comprador, aplicador o usuario.
- Indecolor S.A. de C.V. NO se hace responsable del mal manejo del producto.
- Este producto no se recomienda para condiciones severas de resistencia mecánica.
- INDECOLOR trabaja bajo un sistema de gestión de calidad auditado bajo la norma ISO 9001:2015 con número de registro Q151057S