

FICHA TECNICA

ALQUIDALICO. Formulado con resina alquidal de cadena cortada es un esmalte económico de acabado brillante que proporciona una buena protección además de una buena resistencia a la intemperie.

USOS

Es recomendado para interiores y exteriores en todo tipo de superficies metálicas ferrosas, maderas, concreto, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS @25°C 50% HUMEDAD RELATIVA

Especificación.	Resultado.
Viscosidad Brookfield (cps)	10000-16000
Sólidos en peso (%).	20-38
Brillo (U.B)	Mínimo 60
Densidad (g/ml)	0.93-1.02
Tiempo de secado al tacto (min)	Máximo 30

* Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

PRESENTACIÓN

- TAMBOR: 200L
- CUBETA: 19L

VENTAJAS

- Es un producto ecológico debido a que no contiene materiales derivados de plomo.
- Aplicación fácil y sencilla.
- Protege contra la corrosión
- Proporciona un alto rendimiento, así como una excelente nivelación.

RECOMENDACIONES

- Conservar el producto en su recipiente original bien cerrado, en un lugar fresco, seco bajo techo.
- Mezclar antes de usarse hasta homogenizar y durante la aplicación.
- No mezclar con otros productos.
- Evite diluir en % mayor al recomendado.
- Verificar condiciones de sustrato a pintar.
- No utilizar sobre recubiertos brillantes sin preparación de superficie.
- Cuando utilice mas de un envase del mismo color, mezcle entre si para homogenizar el color.
- No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor a 85% ya que puede retardar el secado.
- Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo con las condiciones ambientales, temperatura y humedad.
- Consumir en los primeros 3 meses de su fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie por recubrir deberá estar seca, libre de polvo, aceites, grasas, óxido, salitre o cualquier otro material que impida la adherencia.
- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia.
- Si la superficie fue previamente pintada, remover todo el recubrimiento con un cepillo de alambre o espátula.

MODO DE APLICACIÓN

- Antes de aplicar agítese perfectamente hasta obtener una mezcla completamente homogénea, teniendo un color uniforme y libre de asentamientos.
- Mezcle perfectamente antes de su uso y ocasionalmente durante la aplicación.
- Diluir con thinner estándar o xileno 20-30% máx. dependiendo el metodo de aplicación.
- Proceda a aplicar con airless, brocha, rodillo o equipo de aspersión convencional.
- Deje secar de 20 a 30 minutos entre mano y mano.
- Terminada la aplicación, lave inmediatamente con thinner estándar los equipos empleados.

9001 2015

FICHA TECNICA

RENDIMIENTO TEORICO

Rinde de 8-10 m²/L.

Espesor recomendado: 2.0-3.0 milésimas

NOTA: El rendimiento puede variar considerablemente dependiendo el método de aplicación, la porosidad y rugosidad de la superficie en que sea aplicada.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Para mejor información revisar Hoja de seguridad del producto.
- Utilice equipo de protección personal recomendado en la HDS de este producto.
- No ingiera alimentos durante su aplicación.
- Manténgase lejos del alcance de los niños.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acudir de inmediato al médico.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua y acudir al médico.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Envase cerrado entre 5°C y 35°C bajo techo
- Estiba no mayor a 4 cubetas.

ACOTACIONES DEL PRODUCTO

- No es un producto para condiciones severas de resistencia mecánica o térmica.
- Evite la exposición a atmosferas ácidas o básicas y el contacto directo con productos químicos corrosivos.
- En caso de que el producto presente algún problema evidente (contaminación, gelamiento, diferencia de color, etc.) es responsabilidad del cliente suspender la aplicación y comunicarse directamente con el

representante de ventas que le atiende o en tal caso directamente con Indecolor S.A. de C.V.

- Los datos de esta ficha técnica son valores típicos del producto, por lo tanto; es una guía general del producto.
- El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los ya mencionados en esta ficha técnica es responsabilidades del comprador, aplicador o usuario.
- Indecolor S.A. de C.V. NO se hace responsable del mal manejo del producto.
- INDECOLOR trabaja bajo un sistema de gestión de calidad auditado bajo la norma ISO 9001:2015 con número de registro Q151057S.