

HYDROESMALTE HP ALTO BRILLO



FICHA TECNICA

HYDROESMALTE HP Es un esmalte estiren-Acrílico de acabado brillante, diseñado para decorar espacios de interiores como cocinas, hoteles y baños.

Los materiales utilizados en su fabricación son libres de plomo y amigables con el medio ambiente.

USOS

Recomendado para protección y decoración de muros interiores y exteriores, yeso, madera, cemento, placa, etc...

ESPECIFICACIONES TECNICAS @25°C 50% HUMEDAD RELATIVA

Especificación.	Resultado.
Viscosidad Brookfield (cps)	3500-4500
Sólidos en peso (%).	45-55
Ph	8-9
Brillo 60º a 24 hr.	Mayor a 65 Unidades
Densidad (g/ml)	1.1-1.23 g/ml
Lavabilidad	+10 000
Tiempo de secado al tacto	45-60 minutos
VOC	Menor a 450 g/L
Curado total	7 días

PRESENTACIÓN

- TAMBOR: 200L
- CUBETA: 19L
- GALÓN: 4L
- LITRO: 1L

VENTAJAS

- Excelente adherencia a metal.
- Bajo olor.
- Es un producto ecológico
- Aplicación fácil y sencilla

RECOMENDACIONES

- Conservar el producto en su recipiente original bien cerrado, en un lugar fresco, seco bajo techo.
- Mezclar antes de usarse hasta homogenizar.
- No mezclar con otros productos.
- Evite diluir en % mayor al recomendado.
- Verificar condiciones de sustrato a pintar (Humedad, fugas de agua o salitre).
- Aplicar 3-4 milésimas húmedas
- Excelente durabilidad y resistencia.
- No usar en pisos, terrazas, escaleras.
No utilizar sobre recubiertos brillantes sin preparación de superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie por recubrir deberá estar seca, libre de polvo, aceites, grasas, óxido, salitre o cualquier otro material que impida la adherencia.
- Para superficies nuevas de concreto deberá dejarse curar por lo menos 15 días antes de aplicar.
- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie si es brillante, lije o cepille para promover la adherencia.
- Trate las superficies con salitre lavando el área afectada con una solución de ácido muriático al 2% en agua y deje secar.
- Para superficies de yeso, aplanados, cemento deberá aplicar VINIMAX SELLADOR 5X1
- En superficies ferrosas se recomienda aplicar dos manos

MODO DE APLICACIÓN

- Antes de aplicar agítese perfectamente hasta obtener una mezcla completamente homogénea, teniendo un color uniforme y libre de asentamientos.
- Para superficies nuevas o si así lo requiere aplicar sellador VINIMAX INDECOLOR aplicarlo de acuerdo a la carta técnica.
- Diluir con AGUA LIMPIA hasta un 15% máx. para aplicación por aspersion.
- Deje secar 60 minutos entre mano y mano.



HYDROESMALTE HP ALTO BRILLO



FICHA TECNICA

- Terminada la aplicación, lave inmediatamente con agua limpia los equipos empleados.

RENDIMIENTO TEORICO

Rinde de 7-9 m²/L a 2

Espesor recomendado: 3-5 milésimas.

NOTA: El rendimiento puede variar considerablemente dependiendo el método de aplicación, la porosidad y rugosidad de la superficie en que sea aplicada.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Para mejor información revisar Hoja de seguridad del producto.
- Utilice equipo de protección personal recomendado en la HDS de este producto.
- No ingiera alimentos durante su aplicación.
- Manténgase lejos del alcance de los niños.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acudir de inmediato al médico.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua y acudir al médico.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Envase cerrado entre 5°C y 35°C bajo techo
- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de caja que contenga galones de 4L

ACOTACIONES DEL PRODUCTO

- En caso de que el producto presente algún problema evidente (contaminación, gelamiento, diferencia de color, etc.) es responsabilidad del cliente suspender la aplicación y comunicarse directamente con el representante de ventas que le atiende o en tal caso directamente con Indecolor S.A. de C.V.
- Los datos de esta ficha técnica son valores típicos del producto, por lo tanto; es una guía general del producto.
- El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los ya mencionados en esta ficha técnica es responsabilidad del comprador, aplicador o usuario.
- Indecolor S.A. de C.V. NO se hace responsable del mal manejo del producto.
- Este producto no se recomienda para condiciones severas de resistencia mecánica.
- INDECOLOR trabaja bajo un sistema de gestión de calidad auditado bajo la norma ISO 9001:2015 con número de registro Q151057S