



## FICHA TECNICA

**HYDROESMALTE.** Esmalte base agua, formulado con resina estiren-acrílico de acabado mate, buen poder cubriente. Los materiales utilizados en su fabricación son libres de plomo y amigables con el medio ambiente.

### USOS

Recomendado para uso en superficies metálicas como tanques de gas LP, madera, yeso y concreto.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS @25°C 50% HUMEDAD RELATIVA

Especificación.	Resultado.
Viscosidad Brookfield (cps)	27500-29500
Sólidos en peso (%).	28-52
Ph	8-9
Densidad (g/ml)	1.01-1.20 g/ml
Lavabilidad	+5000
Tiempo de secado al tacto	15-30 minutos

### PRESENTACIÓN

- TAMBOR: 200L
- CUBETA: 19L

### VENTAJAS

- Ofrece un alto rendimiento y una gama de colores con tonos intensos.
- Bajo olor.
- Es un producto ecológico
- Aplicación fácil y sencilla

### RECOMENDACIONES

- Conservar el producto en su recipiente original bien cerrado, en un lugar fresco, seco bajo techo.
- Mezclar antes de usarse hasta homogenizar.
- No mezclar con otros productos.
- Evite diluir en % mayor al recomendado.

- Verificar condiciones de sustrato a pintar (Humedad, fugas de agua o salitre).
- No usar en pisos, terrazas, escaleras.  
No utilizar sobre recubiertos brillantes sin preparación de superficie.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie por recubrir deberá estar seca, libre de polvo, aceites, grasas, óxido, salitre o cualquier otro material que impida la adherencia.
- Para superficies nuevas de concreto deberá dejarse curar por lo menos 15 días antes de aplicar.
- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie si es brillante, lije o cepille para promover la adherencia.
- Trate las superficies con salitre lavando el área afectada con una solución de ácido muriático al 2% en agua y deje secar.
- Para superficies de yeso, aplanados, cemento deberá aplicar VINIMAX SELLADOR 5X1
- En superficies ferrosas se recomienda aplicar dos manos

### MODO DE APLICACIÓN

- Antes de aplicar agítese perfectamente hasta obtener una mezcla completamente homogénea, teniendo un color uniforme y libre de asentamientos.
- Para superficies nuevas o si así lo requiere aplicar sellador VINIMAX INDECOLOR aplicarlo de acuerdo a la carta técnica.
- Diluir con AGUA LIMPIA 3 partes de Agua por 1 de producto. para aplicación por aspersión.
- Deje secar 40 minutos entre mano y mano.
- Terminada la aplicación, lave inmediatamente con agua limpia los equipos empleados.

### RENDIMIENTO TEORICO

Rinde de 6-8 m<sup>2</sup>/L a 2 manos  
Espesor recomendado: 3-5 milésimas.

NOTA: El rendimiento puede variar considerablemente dependiendo el método de aplicación, la porosidad y rugosidad de la superficie en que sea aplicada.



Rev. mayo 2019



## FICHA TECNICA

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Para mejor información revisar Hoja de seguridad del producto.
- Utilice equipo de protección personal recomendado en la HDS de este producto.
- No ingiera alimentos durante su aplicación.
- Manténgase lejos del alcance de los niños.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acudir de inmediato al médico.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua y acudir al médico.

### ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Envase cerrado entre 5°C y 35°C bajo techo
- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de caja que contenga galones de 4L

### ACOTACIONES DEL PRODUCTO

- En caso de que el producto presente algún problema evidente (contaminación, gelamiento, diferencia de color, etc.) es responsabilidad del cliente suspender la aplicación y comunicarse directamente con el representante de ventas que le atiende o en tal caso directamente con Indecolor S.A. de C.V.
- Los datos de esta ficha técnica son valores típicos del producto, por lo tanto; es una guía general del producto.
- El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los ya mencionados en esta ficha técnica es responsabilidades del comprador, aplicador o usuario.
- Indecolor S.A. de C.V. NO se hace responsable del mal manejo del producto.
- Este producto no se recomienda para condiciones severas de resistencia mecánica.
- INDECOLOR trabaja bajo un sistema de gestión de calidad auditado bajo la norma ISO 9001:2015 con número de registro Q151057S